

MODALITES D'APPLICATION :

Préparation du fond : Passer le papier de verre, épousseter, mastiquer les imperfections avec RASANTE LISCIO, les laisser sécher au moins 4 heures et appliquer avec une ou deux couches de PRIMER AST 100 bien dilué avec intercalation entre les deux couches de 5 - 4 heures.

APPLICATION :

Il y a 3 effets proposés pour ASTRUM :

EFFET STUCCO :

Étaler une 1ère couche d'ASTRUM avec une taloche en inox tout en effectuant des petits mouvements talochés avec la technique du « mets et enlèves » pour obtenir l'EFFET STUCCO. Laisser sécher pendant 6 heures. Passez une ou deux couches de CERASTRUM (couleur au choix optionnelle). Temps de pause 2 heures entre les deux couches.

EFFET VENATO :

Étaler une couche d'ASTRUM avec une taloche en inox en effectuant un mouvement vertical afin d'obtenir l'EFFET VENATO. Laisser sécher pendant 6 heures. Effectuer le polissage et le grattage avec la taloche puis étaler une ou deux ou trois couches de CERASTRUM (couleur au choix) intercalées de 2 heures.

EFFET ASTRATTO :

Étaler une couche d'ASTRUM avec l'outil ovale spécial EFFET ASTRATTO en effectuant des mouvements circulaires. Laisser sécher pendant 6 heures. Effectuer le polissage et le grattage avec la taloche puis étaler une ou deux couches de CERASTRUM (couleur au choix) intercalées de 2 heures.

EMBALLAGES ET COULEURS :

PRIMER AST 100 : emballages de 1 - 3 Lt

ASTRUM : emballages de 5 - 15 Kg

CERASTRUM : emballages de 0,5 - 1 - 3 Lt

RENDEMENT :

PRIMER AST 1 : 1 Lt → 10 m²

ASTRUM : 1 Kg → 3 m²

CERASTRUM : 1 Lt → 25 m²

ASTRUM
COLLECTION