

DESCRIPTION :

Un revêtement décoratif, à base acrylique contenant de l'eau avec effet de métallisé : les supports appropriés sont des surfaces totalement lisses et peu absorbantes.

DESTINATION :

Pour réaliser de nouvelles décorations originales sur des supports comme le bois, les panneaux de particules, le plâtre, les briques, le ciment...etc.
Pour protection. LEONARDO NEBULA est résistant à la saleté, il est lavable et on peut peindre par-dessus.

COMPOSITION :

Résine acrylique, pigments et charges additifs -teintés.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Coloris	Dispersion à la résine acryliques
Dilution	Prêt à l'emploi; NEBULA : diluer avec %10 d'eau
Aspect du film sec	Brillant métallisé
Viscosité	Liquide
Densité	10600 ± 500 cps
Rendement	160-200 ml/m ² resp. 5-6 m ² /litre
Masse Volumique	1.05 +0,02 Kg/litre
Séchage	2 heures à 20C°; sec au bout de 8 heures à 20C°. Durcit après environ 24 / 36 heures à 20C°
Classement au feu classe	M - 1(UNE 2327)
Recouvrable	12-24 heures
Teneur en COY (Cat. Ala)	Contenu maximal 30g/1
Emballage	1,1Lt ; 3,6 Lt

APPLICATION ET DILUTION :

Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du pot .manière d'application : rouleau, pinceau

Pinceau Diluant : eau

Proportion de dilution : selon usage

Nettoyage : à l'eau

Attendre environ 6 heures à 20C° entre la première et la deuxième couche et ne pas appliquer à une température inférieure à + 5C° et supérieure à + 30C° ou sur des surfaces exposées au soleil et au vent.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5C° et Supérieure à 30C°. Ne pas travailler sur des supports chauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS :

Rendre la surface lisse, mastiquer, au besoin, et au bout de 4 heures environ à une température de °20 C poncer avec du papier verre. Puis appliquer une première couche de fond PRIMER C 250 avec un rouleau en laine à poil ras ou au pinceau. Au bout d'environ 4 heures à 20C° passer une deuxième couche.

CONDITIONNEMENT :

En emballages de : 1KG, 3KG.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Au frais, cependant stocker à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés et utiliser rapidement. Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

DONNEES DE SECURITE :

PRODUIT NON INFLAMMABLE, il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

NOTE :

Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits. Cette fiche annule les précédentes publiées auparavant.

NEBULA
COLLECTION

