

DESCRIPTION :

LEONARDO SILTED est caractérisé par une finition élégante qui se distingue par des reflets métalliques précieux et des microns de sable qui se démarquent afin de donner un effet de lumière sombre et aussi un effet nacré fantastique. Il offre également une touche très agréable grâce à la particularité de LEONARDO SILTED qui garanti une excellente flexibilité lors de son application. Il crée une élégance dans les environnements classiques et non classiques. Il se distingue également dans les environnements modernes tels que les lieux publics et privés. LEONARDO SILTED est inflammable et devient parfaitement lavable après 3 semaines.

DESTINATION :

Peinture à l'eau pour l'intérieur avec des reflets de sable, demi-brillant LEONARDO SILTED est un produit transpirant lavable avec de l'eau et de communs détergents après 15 jours.

COMPOSITION :

Pigments spéciaux et résines acryliques + Dissolvants: eau.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Coloris	ARGENT
Dilution	
Aspect du film sec	Mat satiné
Viscosité	10600 ± 500 cps
Densité	10600 ± 500 cps
Rendement	10 m ² /L Pour une seule couche
Masse Volumique	1.062 +0,02 Kg/litre
Séchage	à la poudre après 2 heures à 20°C; sec après 8 H
Classement au feu classe	M - 1(UNE 2327)
Recouvrable	12-24 heures
Teneur en COY (Cat. Ala)	Contenu maximal 30g/1
Emballage	1Lt ; 3,6 Lt ; 10Lt

APPLICATION ET DILUTION :

Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du pot. manière d'application : rouleau, pistolet

Proportion de dilution : selon usage.

Dilution: à l'usage si l'application est effectuée avec une brosse; avec %5 d'eau

Nettoyage : à l'eau

PRECAUTION D'EMPLOI :

Température d'application: à la brosse entre 5+°C et 35+°C ; au pistolet également à plus de 40°C. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 5°C et Supérieure à 30°C. Ne pas travailler sur des supports chauffés.

PREPARATION DES SUPPORTS :

La surface doit être sèche et libre de sels ou de tout autre contaminant.

Pour les murs neufs, nous conseillons d'attendre au moins deux semaines avant d'appliquer le produit. Il est souhaitable que la superficie soit lisse et régulière. Avec pc 5 10 à 10%.

CONDITIONNEMENT :

En emballages de : 1KG, 3KG.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Conservation: en boîte bien fermée, et après l'utilisation, conserver à une température non inférieure à + 5°C ni supérieure à + 35°C.

Stabilité : environ 1 an.

Au frais, cependant stocker à l'abri du gel. Bien refermer les seaux entamés et à utiliser rapidement.

Les seaux d'origine fermés et non teintés se conservent au minimum 24 mois.

DONNEES DE SECURITE :

PRODUIT NON INFLAMMABLE, il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

NOTE :

Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits. Cette fiche annule les précédentes publiées auparavant.

SILTED
COLLECTION

