

## DESCRIPTION :

Le GRAFFIATO est présenté sous forme de pâte onctueuse. Il est constitué de résines acryliques qui sont fabriquées à base d'eau ainsi que des pigments résistants aux rayons UV.

## DESTINATION :

C'est une peinture dédiée à la décoration murale extérieure en général. Elle est utilisée pour la protection et décoration des façades ainsi que pour les travaux de rénovation. Le GRAFFIATO est produit utilisé en général pour les maisons, les hôtels, les immeubles ...etc.

## COMPOSITION :

Emulsion en résine acrylique, pigments, additifs spéciaux.

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Coloris	Fiche couleur
Dilution	Prêt à l'emploi – peut être dilué avec un peu d'eau
Aspect du film sec	Mat
Viscosité	Pâte
Densité	10600 ± 500 cps
Rendement	3,5 - 4 Kg / m <sup>2</sup>
Masse Volumique	1800± 50 g/ l
Séchage	4-5 heures
Recouvrable	12-24 heures.
Teneur en COY (Cat. Ala)	Contenu maximal 30g/l
Emballage	20 Kg

## APPLICATION ET DILUTION :

Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du pot.

Outils : Taloche métallique (Inox) ou plastique (seconde couche)

Mode d'application : Appliquer avec une truelle en acier, une seule couche homogène et continue et successivement à couche non entièrement sèche.

Diluant : Prêt à l'emploi, éventuellement ajouter une petite quantité d'eau pour avoir consistance.

Proportion de dilution : selon usage

Nettoyage : à l'eau

## PRECAUTION D'EMPLOI :

L'application du produit se fait dans une température équivalente à : min + 5°C max + 40°C.

Humidité relative ambiante: max 80%. Les supports ne doivent pas être gelés ou humides.

## PREPARATION DES SUPPORTS :

Tous les supports doivent être soigneusement préparés au moyen de brossage à la main et/ou lavage avec hydro polisseuse en accord à la nature et à la saleté déposée sur les surfaces à traiter. Les peintures anciennes incohérentes ou en phase de détachement doivent être enlevées. Il est conseillé d'appliquer une couche de primer diluée à raison de 30 % avec de l'eau.

## CONDITIONNEMENT :

En emballage de 20 Kg.

## STOCKAGE ET CONSERVATION :

24 mois sans augmentation de la viscosité dans le conditionnement original parfaitement fermé.

Le produit doit être maintenu à l'abri des températures extrêmes, inférieures à 0°C et supérieures à 35°C.

## DONNEES DE SECURITE :

**PRODUIT NON INFLAMMABLE**, il ne requiert pas d'étiquette spéciale de danger selon la réglementation en vigueur.

## NOTE :

Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits. Cette fiche annule les précédentes publiées auparavant.

GRAFFIATO  
EXTERIEUR

