

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Stucco decorativo naturale in pasta , prodotto secondo l'esperienza di antiche ricette con l'ausilio dinuove tecnologie, che permette di ottenere delle finiture ad effetto marmo leggermente puntinato, semi-opaco.

Dotato di una perfetta traspirabilità e di una eccezionale potere antimuffa (grazie al potere disinfettante della calce), può essere applicato sia all'interno che all'esterno. Indurisce per processo chimico di carbonatazione, ovvero l'idrossido di calcio (legante primario del prodotto) reagisce con l'anidride carbonica presente nell'aria formando carbonato di calcio che è il componente principale del marmo, da questo deriva il nome di "marmorino". Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come finitura di alto pregio in ambienti prestigiosi, sia pubblici che privati.

COMPOSIZIONE :

Grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a granulometria controllata, additivi atossici.

MODALITA' D'APPLICAZIONE :

USO INTERNO :

Si consiglia l'applicazione su supporti a calce, ma può essere applicato anche su gesso o derivati, vecchie idropitture se forti e ben ancorate, previa applicazione di una mano di PRIMER per supporti difficili (cartongesso, cemento cellulare, ceramica, etc.)

1- Stendere uno strato di MARMORINO con frattazzo in acciaio inox e in modo da livellare il supporto; se necessario ripetere l'operazione con un altro strato.

2- Stendere una seconda mano di MARMORINO avendo cura di ottenere una superficie assolutamente liscia.

Appena il prodotto tende ad asciugare, esercitare con il frattazzo in acciaio inox pulito delle piccole pressioni al fine di levigare e lucidare la superficie, ottenendo così l'effetto tipico di questo intonaco. Si consiglia di non applicare cera protettiva.

USO ESTERNO :

Va applicato esclusivamente su intonaci legati con grassello di calce senza cemento, non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione:

1- Umidificare l'intonaco di fondo

2- Ripetere i punti 1 e 2 per l'uso interno

3- Applicare a spruzzo o pennello una mano di REPSIL 07 (protettivo silossanico non filmogeno) per conferire alla finitura un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1,660 Kg./Lt. +/- 1%
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA'	Pasta altamente tixotropitca
RESA	1 - 1,2 Kg./m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Compresa tra 10°C e 30 °C
CONFEZIONE	Contenitori in polietilene da Kg. 15 ,5 e 25
ESSICCAZIONE AL TATTO	2 ore a 20°C
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA'	24 ore a 20°C
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

MARMORINO
COLLECTION

