



SATIN SILVER COLLECTION

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Finitura decorativa a effetto metallizzato (oro, argento e derivati) serico al "tatto".

SATIN SILVER trova impiego come finitura per doratura di pareti (effetto foglia oro), come finitura di particolari per colonne o cornici in gesso, come finitura di pareti con effetto metallico molto visibile (effetto acciaio lucidato).

SATIN SILVER è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

COMPOSIZIONE :

Speciale emulsione acrilica, pigmenti metallizzati biostabili inalterabili, resistenti agli U.V., pigmenti organici e inorganici, additivi.

MODALITA' D'APPLICAZIONE :

PREPARAZIONE DEL FONDO :

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con RASANTE LISCIO. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER bianco o leggermente pigmentato opportunamente diluito, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

APPLICAZIONE :

Sono 3 i metodi di applicazione consigliati per SATIN SILVER:

Effetto GIOTTO: stendere un primo strato di SATIN SILVER con "Spalter SENEX" effettuando dei movimenti irregolari, a pennellate incrociate, sulla superficie; ad essiccazione avvenuta, dopo circa 12 ore, ripetere l'operazione come già fatto per il primo strato, al fine di ottenere l'effetto pennellato desiderato e la copertura ottimale.

Effetto FIORATA: stendere un primo strato di SATIN SILVER, con "Spalter SENEX", a piccoli tratti di circa 1 m²; subito dopo, utilizzando l'apposito attrezzo SATIN SILVER Tool, ricreare il design tipico della foglia oro. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 12 ore, ripetere l'operazione come già fatto per il primo strato, al fine di ottenere il design desiderato e la copertura ottimale.

Effetto NUVOLATO : stendere un primo strato di SATIN SILVER, con "Spalter SENEX" a piccoli tratti di circa 1 m²; subito dopo, utilizzando l'apposito attrezzo SATIN SILVER Tool, effettuare dei movimenti circolari. Continuare in questo modo sul resto della superficie da decorare. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 12 ore, ripetere l'operazione come già fatto per

il primo strato, al fine di ottenere il design desiderato e la copertura ottimale.

L'effetto finale di SATIN SILVER si manifesterà ad essiccazione avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore dall'applicazione.

DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1,094 +/- 5% Kg./Lt.
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA' BROOKFIELD	4300 cps ± 5% G6 RPM 100 a 25°C
RESA	10 m ² /Lt. per mano
DILUIZIONE	Pronto all'uso
CONFEZIONE	Contenitori in polietilene da Lt. 1,3 e 5
ESSICCAZIONE	Al tatto 1 h , in profondità 24h a 20°C
APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici