

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO :

Straordinario effetto decorativo ottenuto dalla creativa simbiosi di due prodotti: TRAVERTINO BASE e CERA LEO.

Materie prime naturali per un grande risultato: calce e cera d'api.

Il successo di TRAVERTINO nel suo nobile aspetto, nonché nella sua totale versatilità e universalità d'impiego.

Dare una collocazione stilistica perfettamente definita del TRAVERTINO sarebbe difficile, grazie al suo sublime e particolare effetto può essere utilizzato per impreziosire siti pubblici e privati, in stile antico, classico, neoclassico, moderno, etnico, rustico, ecc..

Perfettamente traspirante, inattaccabile da muffe e batteri, dotato di un'eccellente lavabilità.

TRAVERTINO
COLLECTION

COMPOSIZIONE :

Grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a granulometria controllata, additivi atossici.

MODALITA' D'APPLICAZIONE :

APPLICAZIONE :

Applicare la prima mano di TRAVERTINO con frattazzo in acciaio inox in modo regolare, senza lasciare sbavature o rilievi; lasciar essicare all'incirca 16 ore quindi, applicare la seconda mano di TRAVERTINO ed immediatamente increspate la superficie mediante rullo di spugna; subito dopo "disegnare" le parti lisce del TRAVERTINO mediante il frattazzo di acciaio inox; attendere dai 5 ai 10 minuti circa e, appena inizia l'essiccazione, graffiare tutta la superficie in modo orizzontale con una spatola "giapponese". Dopo aver completato la parete, schiacciare la superficie con fettazzo inox perfettamente pulito in senso orizzontale, in modo da lucidare solo le parti lisce. Trascorse 24 ore stendere la CERA LEO colorata, con una spugna o frattazzo di spugna e subito dopo lucidare.

USO ESTERNO :

Va applicato esclusivamente su intonaci legati con grassello di calce senza cemento, non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione:

- 1- Umidificare l'intonaco di fondo
- 2- Ripetere i punti 1 e 2 per l'uso interno
- 3- Applicare a spruzzo o pennello una mano di REPSIL 07 (protettivo silossanico non filmogeno) per conferire alla finitura un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI :

PESO SPECIFICO	1,660 Kg./Lt. +/- 1%
COLORE	Tinte di cartella
VISCOSITA'	Pasta altamente tixotropitca
RESA	1 Kg./m ²
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Compresa tra 10°C e 30 °C
DILUIZIONE	Pronto all'uso
ESSICCAZIONE	Al tatto 2 ore , in profondità 24 ore a 20°C
CONSERVAZIONE	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici